



# Technische documentatie

## Storax siliconenkit transparant grijs

### PRODUCT

Storax siliconenkit transparant grijs is een hoogwaardige, schimmelwerende en veelzijdig toepasbare voegkit op polysiloxaan basis. Specifiek voor het afdichten van bouw-, sanitair-, gevel- en beglazingsvoegen.

### Toepassingen

- Specifiek voor schimmelwerende voegafdichting in sanitaire ruimten en natte cellen, zoals in badkamers, toiletten, keukens, sauna's, slachterijen, koel- en vrieshuizen.
- Bewegingsvoegen hoog-elastisch afdichten in bouw-, beglazings- en gevelconstructies.
- Aansluitvoegen afdichten langs puien, kozijnen, panelen, ramen en prefab-elementen.
- Top- en hielafdichting bij plaatsing van enkel-, isolatie- en veiligheidsglas.
- PMMA en PC-plaatmaterialen afdichten, veroorzaakt geen stresscracking/haarscheurtjes.
- Herstellen van beschadigde siliconenvoegen in bouw, beglazingen, sanitair en gevels.

### Eigenschappen

- Reukarm neutraal uithardend.
- Duurzaam permanent elastisch.
- Uitstekende verwerkings- en hechtingseigenschappen.
- Schimmelwerend conform ISO 846 A+B.
- Bevat geen organische weekmakers en oplosmiddelen.
- Conform Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW).
- Verdraagzaam i.c.m. voedingsmiddelen (ISEGA), PVB-folies gelaagd-glas en randafdichtingen van isolatieglas.
- Emissiearm, VOC A+ en EMICODE EC-1 PLUS gecertificeerd.
- Duurzaam UV-, weer-, water-, vocht- en verouderingsbestendig.

## TECHNISCHE PRODUCTGEGEVENS

| Eigenschap                                       | Norm         | Specificatie                 |
|--|--------------|------------------------------|
| Basis  |              | SILICONEN ALCOXY 1-COMPONENT |
| Standvermogen                                    | ISO 7390     | <2 mm                        |
| Dichtheid  | ISO 1183     | 1,01 g/ml                    |
| Huidvormingstijd                                 | +23°C/50% RV | 15 – 25 minuten              |
| Doorharding na 24 uur                            | +23°C/50% RV | 2 mm                         |
| Toelaatbare vervorming                           |              | 25%                          |
| Temperatuurbestendigheid na volledige uitharding |              | -40 / +150°C                 |
| Mechanische waarden                              |              | 2 mm film                    |
| Shore A hardheid                                 | DIN 53505    | 22                           |
| Modulus 100%                                     | DIN 53504    | 0,34 MPa                     |
| Treksterkte                                      | DIN 53504    | 0,95 MPa                     |
| Rek bij breuk                                    | DIN 53504    | 400%                         |
| Krimp  |              | Nihil                        |

### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, koel en droog opslaan, tussen +5°C en +25°C. Maximaal 15 maanden houdbaar, na productiedatum.

### Applicatiecondities

- Verwerkingstemperatuur (omgeving en ondergrond) tussen min. +5°C en max. +40°C.
- Op draagkrachtige, verdraagzame, droge, schone, vet- en stofvrije ondergronden.
- Aanbrengen in juiste voegdimensies, om bewegingen goed te kunnen opvangen.
- Voor de juiste voegdimensies van beglazingsvoegen SEAL-IT® 565 PE-BAND toepassen.
- Voor een juiste voegdiepte en ter voorkoming van een driepuntshechting van bewegingsvoegen, SEAL-IT® 540 RONDSCHUIM toepassen.
- Voor een juiste voegbreedte van bewegingsvoegen, voegen opslippen m.b.v. van een geschikte slijptol en/of de constructie aanpassen.
- Ondergronden geheel ontdoen van losse bestanddelen m.b.v. een geschikte borstel.
- Vette ondergronden geheel ontvetten m.b.v. SEAL-IT® 510 CLEANER.
- Storax siliconenkit transparant grijs heeft een breed hechtingsspectrum, echter sterk poreuze ondergronden voorbehandelen m.b.v. SEAL-IT® 520 PRIMER. Niet poreuze ondergronden waarop de hechting minimaal is, voorbehandelen m.b.v. SEAL-IT® 525 CLEAN & BOND.
- Primer makkelijk, snel, schoon, gelijk- en niet overmatig aanbrengen, m.b.v. SEAL-IT® 590 PRIMERFLES + KWAST.
- Zodra de primer droog is, SEAL-IT® 216 SILICON-SA z.s.m. aanbrengen.
- Nat afwerken voor huidvorming, m.b.v. SEAL-IT® 550 FINISH en direct daarna gladstrijken
- m.b.v. SEAL-IT® 590 AFWERKSPATEL, AFWERKVOEGENKWARTET of AFWERKHOUTJES.



### **Overschilderbaarheid**

Storax siliconenkit transparant grijs is niet overschilderbaar.

Wij adviseren om de voegranden af te plakken

m.b.v. SEAL-IT® 561 MASKING-TAPE om siliconenbesmetting op omliggende, nog te schilderen oppervlakken te voorkomen.

### **Beperkingen en aanbevelingen**

Storax siliconenkit transparant grijs is ongeschikt voor aquariabouw en natuursteenvoegen. I.c.m. PE, PP, PTFE, neopreen- en bitumineuze ondergronden. Kan evt. verkleuren, i.c.m. chemicaliën, door migratie van stoffen en toepassingen in donkere ruimten. Zorg altijd voor voldoende luchtvochtigheid, vanuit de directe omgeving/ondergrond, tijdens de uitharding. Niet mechanisch-, thermisch- en chemisch belasten, voor volledige uitharding. Reparereren met hetzelfde product. Kitvoegen functioneren duurzamer als men hierop periodiek onderhoud en tijdige reparatie uitvoert. Test vooraf altijd de hechting en materiaalverdraagzaamheid.

### **Reinigen**

Vers, niet uitgehard en/of overtollig materiaal verwijderen van ondergronden en gereedschappen m.b.v. SEAL-IT® 510 CLEANER. Handen/huid reinigen m.b.v. SEAL-IT® 515 ULTRA WIPES. Uitgehard materiaal is alleen mechanisch te verwijderen, m.b.v. het juiste gereedschap.

### **Veiligheid en gezondheid**

Vermijd langdurig huidcontact. Bij contact van niet uitgehard materiaal in de ogen, deze direct met water uitspoelen en arts raadplegen. Productveiligheidsblad is op verzoek beschikbaar.



## Garantie en aansprakelijkheid

Connect Products B.V. garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

## Certificeringen

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM


EN 15651-2: G-CC 25LM

EN 15651-3: S-XS1

EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 12,5E

VOC-EMISSIEKLASSE A+

ISEGA FOOD APPROVAL



## Disclaimer

Alle informatie in onze publicaties, zowel gedrukt als digitaal, is het exclusieve (intellectuele) eigendom van Connect Products B.V. en is gebaseerd op onze actuele kennis en ervaring. Het kopiëren, tonen aan derden of op enige andere wijze verveelvoudigen, openbaar maken en/of gebruiken van dit document, inclusief de bevindingen hierin, is alleen toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van Connect Products B.V. De technische gegevens zijn indicatief en niet allesomvattend. Connect Products B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect, voortvloeiend uit eventuele fouten, onvolledigheden of onjuistheden in dit document, inclusief die welke voortvloeien uit technologische veranderingen of onderzoek tussen de publicatie en het verkrijgen van het product. Connect Products behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Connect Products B.V. is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Gebruikers dienen alle relevante informatie over onze producten te raadplegen en te begrijpen alvorens het product aan te brengen en te gebruiken. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van geschikte tests om te waarborgen dat het product geschikt is voor de beoogde toepassing. Connect Products B.V. heeft geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene leveringsvoorwaarden, zoals gedeponeed bij de Kamer van Koophandel.

## Connect Products B.V.

Duurzaamheidsring 220

4231 EX Meerkerk

Nederland

[info@connectproducts.nl](mailto:info@connectproducts.nl)

+31 (0)183 731 400

[www.connectproducts.nl](http://www.connectproducts.nl)